

# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



## КОЛЛЕКЦИЯ | BALTIC

ОКРАС | Дуб Нарва / Дуб Рига / Дуб Таллин / Дуб Каунас / Дуб Вильнюс

Порода | Дуб

Сорт | Rustic

Конструкция | Инженерная паркетная трехслойная доска

Размер | 550\*110\*12,2мм

## КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА С ЗАМКОМ

| ПАРАМЕТРЫ :    |                | <p>Ламель из массива твердолоственной древесины 3 мм<br/>HDF 7 мм<br/>Ламель из массива сосны 2 мм</p> | УПАКОВКА      |              | на брусках |  |
|----------------|----------------|--|---------------|--------------|------------|--|
| Толщина        | 12,2 мм        |  | Кол-во в кор. | 0,484        |            |  |
| Ширина         | 110 мм         |  | в поддоне     | 168 короб.   |            |  |
| Длина          | 550 мм         |  | Вес в кор.    | 5,0 кг       |            |  |
| Фаска          | 1,5 мм         |  | в поддоне     | 840          |            |  |
| Тип соединения | замок UNifit X |  | В*Ш*Д         | 550*110*12,2 |            |  |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :                 | ЗНАЧЕНИЯ :             | СТАНДАРТ : |
|---|------------------------|------------|
| Отклонения по толщине                   | ± 0,1 мм               | EN 324-2   |
| Отклонения по ширине                    | ± 0,2 мм               | EN 324-2   |
| Отклонения по длине                     | ± 1 мм                 | EN 324-2   |
| Поперечная кривизна                     | ≤ 1 % от ширины планки | EN 324-2   |
| Продольная кривизна                     | ≤ 0,1 % от длины       | EN 324-2   |
| Зазор между элементами в собранном виде | ≤ 0,2 мм               | EN 324-2   |

| СВОЙСТВА :                  | ДАННЫЕ :             | СТАНДАРТ :         |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Огнестойкость               | Dfl s1               | EN 13501-1         |
| Класс эмиссии формальдегида | E1                   | EN 717-2           |
| Теплопроницаемость          | 0,08 м·К/Вт          | EN 12667           |
| Теплопроводность            | 0,12...0,18 Вт/(м·К) | EN 12667           |
| Биологическая долговечность | Класс 1              | EN 335-1, EN 335-2 |

## УСТАНОВКА :



Устанавливается плавающим способом, на мягкую подложку без применения клея, скоб и гвоздей в случае укладки «палубой».  
Планки соединяются в замок со всех четырех сторон.  
По поводу рекомендаций производителя укладки «елкой», использование клея обязательно. Тип клея - однокомпонентный силаново-полиуретановый.  
Может применяться для устройства теплых полов.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 45% до 60%  
— температура воздуха от +18 °C до +24 °C

## ПОКРЫТИЕ : ФИНИШНЫЙ ЛАК С КЕРАМИКОЙ

| ОПИСАНИЕ :                   |  |
|------------------------------|--|
| Класс используемых материала | Лак УФ-отверждения (масло УФ-отверждения для JANNY)        |
| Вид поверхности              | Полузакрытые поры, брашированные                           |
| Степень блеска               | Матовый, 9±1 GU/60° (5±1 - для прозрачных систем) ISO 2813 |
| Стойкость цвета              | Класс > 6 ISO 10s-B02                                      |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :         | ДАННЫЕ : | СТАНДАРТ :       |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| Износостойкость                   | Класс 21 | DINEN 14354:2017 |
| Сопrotивление царапанию           | Класс <2 | ISO 2409         |
| Антистатические свойства          | < 2 kV   | EN 1815          |
| Стойкость к химическим материалам | Класс 4  | EN ISO 26987     |
| Остаточное продавливание          | < 0,05мм | EN ISO 24343     |

## УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами.

## СОРТ : RUSTIC

| Направление волокон                      | тангенциальное / радиальное                                    | Вариация цвета   | не ограничивается   |
|--|--|------------------|---|
| Живые сучки                              | не ограничиваются  | Заболонь         | допускается контрастная до 1/4 площади планки               |
| Отреставрированные сучки (темного цвета) | допускаются диаметром до 1/4 ширины планки                     | Сердцевина       | не ограничивается, отреставрированная                       |
| Трещины                                  | допускаются шириной до 5 мм, отреставрированные                | Нетипичный окрас | допускается едва заметный                                   |
| Прорость                                 | допускается шириной до 5мм и длиной до 50 мм, отреставрирован. | Червоточина      | допускаются единичные отреставрированные, диаметром до 1 мм |