

Техническая спецификация
на модульную паркетную продукцию торговой марки Coswick серийного производства

Настоящим стороны согласовали технические требования к паркетной продукции Coswick (далее – продукт).

Продукт предназначен для устройства полов в соответствующих жилых и общественных помещениях, а также вспомогательных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Продукт серийно производится в соответствии с ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность». ГОСТ 862.4-2020 «Изделия паркетные. Шиты паркетные. Технические условия», качество и безопасность подтверждается сертификатом соответствия № ВУ/112 02.01. ТР013 022.01 00886 от 04.01.2023 (действителен до 03.01.2028).

Образцы производителя являются образцами конструкции, типа покрытия, цвета. При этом Покупатель проинформирован и согласен с тем, что точное совпадение оттенков, текстуры, а также степени блеска и его равномерности с образцом не гарантируется в силу естественной вариации цвета и текстурного рисунка древесины, а также смены/различий источников освещения и их расположения, выгорания, износа и естественного старения образцов.

1 Описание конструкции

Конструкция: 3-х слойная

Тип соединения: паз – гребень (Т&G).

Условия хранения, установки и эксплуатации: 40–65 % относительной влажности воздуха при температуре не менее 18 °С.

Номинальные размеры и предельные отклонения установлены при заводской влажности древесины паркетных планок 6–8 %.




Рисунок 1: поперечный и продольный профиль модульного паркета с замком типа Т&G (паз-гребень)




Рисунок 2: виды рисунков модульного паркета

2 Номинальные размеры

Наименование параметров	Номинальные размеры	Допуски, мм
Ширина Н, мм	635,0	±0,3
Длина L, мм	635,0	±0,3
Толщина S, мм	19,05 ⁽¹⁾	±0,2
Толщина слоя износа S1, мм	3,2	±0,2
Микрофаска Δ, мм	1,0	±0,15
Наличие и степень бража	без бража	

Примечания к пункту 2:

¹Фактическая толщина S модульного паркета зависит от типа покрытия (см. таблицу пункта 5).

3 Отклонения по кривизне

Наименование параметров	Допустимые отклонения
Перпендикулярность смежных кромок	0,2 % от длины / ширины
Продольная и поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,5 % от длины / ширины
Продольная и поперечная кривизна по кромке	0,1 % от длины / ширины

4 Требования сортировки

Наименование пороков древесины	Селект энд Бэттер (СБ)	Традицинал (Тр)
Вариация цвета ⁽¹⁾	дуб - допускается незначительная; ясень, американский орех - допускается умеренная.	без ограничений
Заболонь	неконтрастная до 25 % от площади модуля	без ограничений
Вид распила, наклон волокон	не нормируется	
Сердцевинные лучи	без ограничений	
Сучки (здоровые, треснувшие, выпавшие)	допускаются диаметром до 10 мм; трещины и отверстия от выпавших сучков заполнены реставрационным материалом	
Трещины	не допускаются	
Червоточины	не допускаются	
Прорость	допускается после реставрации размером до 20*3 мм	
Цвет реставрационного материала	дуб – светлый; американский орех – темный окончательный цвет зависит от наличия и степени бража, а также от цвета тонирующего материала	

Примечания к пункту 4:

1) Вариация цвета - неизмеряемая характеристика различий цвета текстуры зрелой древесины (исключая заболонь) без учета контрастных сучков и реставрированных пороков.

2) Пороки среднего слоя, а также пороки на оборотной стороне паркетных изделий не учитываются и не нормируются.

3) В таблице указаны средние значения пороков. Фактическая величина отдельно взятых пороков может превышать заявленные размеры, что не является несоответствием требованиям сортировки и условиям договора/контракта.

5 Виды и характеристики покрытий

Вид покрытия	Шелковое масло	Шелковое масло ультраматовое
Описание покрытия	покрытие на основе модифицированных масел-акрилатов УФ-отверждения	
Количество слоев покрытия	4	5
Вид поверхности	шлифованная без бража, поры полужакрытые	
Степень блеска	9–18 GU/85°	2–5 GU/60°
Фактическая толщина паркета S, мм	18,8 ^{+0,2}	18,8 ^{+0,2}

6 Прочие условия

6.1 Требования в отношении сортировки, а также несоответствий, видимых невооруженным глазом, могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленных законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

- ✓ в отношении того же количества, в котором продукт приобретен;
- ✓ не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги;
- ✓ сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).

6.2 Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустраняемые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.

6.3 С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки следует производить подсортировку продукта.

6.4 Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4 % от партии.

6.5 Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.).