

Технический паспорт



AUTHENTIC

New **SPC** Generation Flooring



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ДЕКОР	РАЗМЕРЫ	КРАЙ	ПОВЕРХНОСТЬ	ЗАМОК
	150 X 750	МИКРОФАСКА	EIR	UNIDROP PATENTED TECHNOLOGY®
УКЛАДКА ЕЛОЧКОЙ	УПАКОВКА (M ²) 14 ШТУК = 1.575 m ² = 16,00 kg	ПАЛЛЕТА (M ²) 56 УПАКОВОК = 88.20 m ² = 896.00 kg	КОНТЕЙНЕР (20 ФУТ) 23 ПАЛЕТЫ = 2.029,00 m ² ≈ 22.000,00 kg	ГАРАНТИЯ (ГОД) 20

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	ЗНАЧОК	СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обработка поверхности (Ультрафиолетом)			Да
Подложка		IXPE	1,5 mm
Общая толщина		ISO24337	6,5 mm
Толщина износостойкого слоя		EN429	0,5 mm
Общий вес		EN ISO 23997	10 кг/кВ м
Класс использования		TS EN ISO 23999	34 класс
Остаточная деформация после статической нагрузки		23.3443	
Антискольжение		EN 13893	μ ≥ 0,30 DS
Электростатическое свойство		1815:2016	Антистатическое покрытие
Применение на системе «теплых полов»		Suitable	Максимально 27°
Антибактериальное покрытие		ISO 22196	Антибактериальное покрытие
Для домов с домашними животными			Подходит
Анализ на фталаты		Inhouse Methot	Фталаты отсутствуют
Выделение формальдегида		EN 717-1:2004	E1
Пожарная безопасность		EN13501-1 EN 9239-1:2010	BFL-S1
Воспламеняемость		EN 11925-2:2020	Bs-d0
Теплопроводность		EN 12667	0.296 W/(m.K)
Матовое покрытие			2-4°
Выброс ЛОС (летучих органических соединений)		FloorScore CE	Проверен
Отражение ударного звука при ударе		ASTM E492-09:2016 - ASTM E989-18	IIC=75dB
Поглощение звука		ASTM E413-16	R _w +C=75dB - STC = 73dB