

# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Result.

### КОЛЛЕКЦИЯ | PEAK

ОКРАС | Белый, Светлый, Светло-серый, Темно-серый, Натуральное дерево, Коричневый, Темно-коричневый, Темный


Порода | Дуб

Сорт | Country

Конструкция | Инженерная паркетная трехслойная доска

Размер | 600\*120\*12,2мм | 1200\*140\*12,2мм | 1200\*120\*12,2мм

### КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА С ЗАМКОМ

ПАРАМЕТРЫ :		 <p>Ламель из массива твердолоственной древесины 3 мм HDF 7 мм Ламель из массива сосны 2 мм</p>	УПАКОВКА			
			на брусках			
Толщина	12,2 мм		Кол-во в кор.	0,576	1,176	1,008
Ширина	120-140 мм		в поддоне	92,16/160кор.	98,78/70кор.	72,58/72кор.
Длина	600...1200 мм		Вес в кор.	5,645	11,525	10,600
Фаска	1,5 мм		в поддоне	994	968	763
Тип соединения	замок UNifit X	В*Ш*Д	600*120*12,2	1200*140*12,2	1200*120*12,2	

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,1 мм	EN 324-2
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	EN 324-2
Отклонения по длине	± 1 мм	EN 324-2
Поперечная кривизна	≤ 1 % от ширины планки	EN 324-2
Продольная кривизна	≤ 0,1 % от длины	EN 324-2
Зазор между элементами в собранном виде	≤ 0,2 мм	EN 324-2

СВОЙСТВА :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl s1	EN 13501-1
Класс эмиссии формальдегида	E1	EN 717-2
Теплопроницаемость	0,08 м·К/Вт	EN 12667
Теплопроводность	0,12...0,18 Вт/(м·К)	EN 12667
Биологическая долговечность	Класс 1	EN 335-1, EN 335-2

### УСТАНОВКА :



Устанавливается плавающим способом, на мягкую подложку без применения клея, скоб и гвоздей в случае укладки «палубой».  
Планки соединяются в замок со всех четырех сторон.  
По поводу рекомендаций производителя укладки «елкой», использование клея обязательно. Тип клея - однокомпонентный силаново-полиуретановый.  
Может применяться для устройства теплых полов.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 45% до 60%  
— температура воздуха от +18 °C до +24 °C

### ПОКРЫТИЕ : ФИНИШНЫЙ ЛАК С КЕРАМИКОЙ

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материала	Лак УФ-отверждения (масло УФ-отверждения для JANNY)
Вид поверхности	Полузакрытые поры, брашированные
Степень блеска	Матовый, 9±1 GU/60° (5±1 - для прозрачных систем) ISO 2813
Стойкость цвета	Класс > 6 ISO 10s-B02

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Класс 21	DINEN 14354:2017
Сопrotивление царапанию	Класс <2	ISO 2409
Антистатические свойства	< 2 kV	EN 1815
Стойкость к химическим материалам	Класс 4	EN ISO 26987
Остаточное продавливание	< 0,05мм	EN ISO 24343

### УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами.

### СОРТ : COUNTRY

Направление волокон	тангенциальное / радиальное	Вариация цвета	не ограничивается
Живые сучки	не ограничиваются	Заболонь	не ограничивается
Отреставрированные сучки (темного цвета)	не ограничиваются	Сердцевина	не ограничивается, отреставрированная
Трещины	допускаются шириной до 10 мм, отреставрированные	Нетипичный окрас	не ограничивается
Прорость	допускается шириной до 10 мм и длиной до 100 мм, отреставрирован.	Червоточина	допускаются единичные отреставрированные, диаметром до 2 мм