

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Result.

КОЛЛЕКЦИЯ | PEAK

ОКРАС | Белый, Светлый, Светло-серый, Темно-серый, Натуральное дерево, Коричневый, Темно-коричневый, Темный


Порода | Дуб

Сорт | Rustic

Конструкция | Инженерная паркетная трехслойная доска

Размер | 600*120*12,2мм | 1200*140*12,2мм | 1200*120*12,2мм

КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА С ЗАМКОМ

ПАРАМЕТРЫ :		 <p>Ламель из массива твердолоственной древесины 3 мм HDF 7 мм Ламель из массива сосны 2 мм</p>	УПАКОВКА			
			на брусках			
Толщина	12,2 мм		Кол-во в кор.	0,576	1,176	1,008
Ширина	120-140 мм		в поддоне	92,16/160кор.	98,78/70кор.	72,58/72кор.
Длина	600...1200 мм		Вес в кор.	5,645	11,525	10,600
Фаска	1,5 мм		в поддоне	994	968	763
Тип соединения	замок UNifit X	В*Ш*Д	600*120*12,2	1200*140*12,2	1200*120*12,2	

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,1 мм	EN 324-2
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	EN 324-2
Отклонения по длине	± 1 мм	EN 324-2
Поперечная кривизна	≤ 1 % от ширины планки	EN 324-2
Продольная кривизна	≤ 0,1 % от длины	EN 324-2
Зазор между элементами в собранном виде	≤ 0,2 мм	EN 324-2

СВОЙСТВА :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl s1	EN 13501-1
Класс эмиссии формальдегида	E1	EN 717-2
Теплопроницаемость	0,08 м·К/Вт	EN 12667
Теплопроводность	0,12...0,18 Вт/(м·К)	EN 12667
Биологическая долговечность	Класс 1	EN 335-1, EN 335-2

УСТАНОВКА :



Устанавливается плавающим способом, на мягкую подложку без применения клея, скоб и гвоздей в случае укладки «палубой».
Планки соединяются в замок со всех четырех сторон.
По поводу рекомендаций производителя укладки «елкой», использование клея обязательно. Тип клея - однокомпонентный силаново-полиуретановый.
Может применяться для устройства теплых полов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 45% до 60%
— температура воздуха от +18 °C до +24 °C

ПОКРЫТИЕ : ФИНИШНЫЙ ЛАК С КЕРАМИКОЙ

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материала	Лак УФ-отверждения (масло УФ-отверждения для JANNY)
Вид поверхности	Полузакрытые поры, брашированные
Степень блеска	Матовый, 9±1 GU/60° (5±1 - для прозрачных систем) ISO 2813
Стойкость цвета	Класс > 6 ISO 10s-B02

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Класс 21	DINEN 14354:2017
Сопrotивление царапанию	Класс <2	ISO 2409
Антистатические свойства	< 2 kV	EN 1815
Стойкость к химическим материалам	Класс 4	EN ISO 26987
Остаточное продавливание	< 0,05мм	EN ISO 24343

УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами.

СОРТ : RUSTIC

Направление волокон	тангенциальное / радиальное	Вариация цвета	не ограничивается
Живые сучки	не ограничиваются	Заболонь	допускается контрастная до 1/4 площади планки
Отреставрированные сучки (темного цвета)	допускаются диаметром до 1/4 ширины планки	Сердцевина	не ограничивается, отреставрированная
Трещины	допускаются шириной до 5 мм, отреставрированные	Нетипичный окрас	допускается едва заметный
Прорость	допускается шириной до 5мм и длиной до 50 мм, отреставрирован.	Червоточина	допускаются единичные отреставрированные, диаметром до 1 мм