

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ паркетной доски ТМ Bonitello, ТМ Serifoglu

Продукт серийно производится в соответствии с требованиями стандартов завода-изготовителя
Образцы производителя являются образцами конструкции, цвета, покрытия.

Общие характеристики	BONITELLO TM	Serifoglu
Толщина паркетной доски	14 мм	13 мм
Толщина верхнего слоя	3,4 мм	
Толщина среднего слоя	8,6 мм	
Толщина нижнего слоя	2,0 мм	
Покрытие	масло/лак/полуматовый лак	
Тип соединения паркетной доски	T&G (паз-гребень) используется в 3-слойной конструкции «ёлка». Serilock используется в 3 – х слойной конструкции в однополосных и трехполосных паркетной продукции.	
Для 3-х слойной паркетной доски: порода древесины среднего и нижнего слоев – сосна, ель.		

Примечание: номинальные размеры установлены при заводской влажности паркетных планок 6-8%. Условия хранения, установки и эксплуатации: 40-65% влажности при температуре не менее 18°C. Толщина паркетных планок и толщина слоя износа зависит от типа покрытия.

Допустимые геометрические отклонения на всю линейку паркетной доски

Наименование параметра	Допустимое отклонение
Перпендикулярность смежных кромок	0,2% от ширины
Поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,2% от ширины
Продольная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,5% от длины
Продольная кривизна по кромке	0,1% от длины

Сортировка

Наименование порока древесины	Lux	Standart	Econom
Здоровый, сросшийся сучок	Максимальный диаметр 10 мм	Максимальный диаметр 25 мм	Допускается любых размеров
Мертвый (несросшийся) сучок	Максимальный диаметр 10 мм	Максимальный диаметр 30 мм, не выпадающий	Без ограничений, должен быть зашпаклеван
Открытый сучок	Допускается диаметр ≤ 10 мм, должен быть зашпаклеван	Допускается диаметр ≤ 20 мм, должен быть зашпаклеван	Допускается диаметр ≤ 30 мм, должен быть зашпаклеван
Игольчатый (булавочный) сучок	Допускается 2 шт. на доску	Допускается 3 шт. на доску	Без ограничений
Торцевая трещина	Не допускается	Не допускается	Допускается
Пластовая трещина	Не допускается	Не допускается	Допускается
Синева	Должна быть закрашена в цвет доски	Должна быть закрашена в цвет доски	Должна быть закрашена в цвет доски
Ядровая древесина	Допускается	Допускается	Допускается
Заболонь	Допускается не более 15% от длины	Допускается	Допускается
Свилеватость	Разрешена свилеватость без видимых дефектов	Разрешена свилеватость без видимых дефектов	Разрешена свилеватость без видимых дефектов
Водяное пятно	Не допускается	Допускаются слабые, неочевидные пятна	Допускаются слабые, неочевидные пятна
Изменение цвета (в виде синего, желтого или коричневого оттенка)	Разрешено слабое проявление	Разрешено среднее проявление	Разрешено среднее проявление
Разнотон	Допустимы естественные колебания цвета на 1,5-2,5 тона	Допустимы естественные колебания цвета на 1,5-2,5 тона	Любые естественные колебания цвета

Примечание:

1) В соответствии с нормой EN 13489 допускается наличие в партии 3% досок других классов.

Ограничения характерных признаков, касающихся лицевой стороны элемента, заделка сучков, в частности брашированные поверхности могут иметь недостатки, что является запланированным результатом для этого вида отделки декоративной поверхности.

2) Древесина – это натуральный материал, который характеризуется отсутствием повторяемых узоров. Отдельные фотографии образцов не полностью передают внешний вид продукта и приведены только для наглядности.

3) Пороки на обратной стороне паркетных изделий не учитываются и не нормируются;

4) Вид распила (разреза) и направление волокон не нормируются;

Прочие условия. Гарантии.

1) Требования в отношении сортировки Товара могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленные законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

- ✓ в отношении того же количества, в котором он приобретен;
 - ✓ не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги;
 - ✓ сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).
- 2) Условия хранения, установки и эксплуатации: 40-65% влажности при температуре не менее 18°C.
- 3) Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустраняемые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.
- 4) С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки следует производить подсортировку продукта.
- 5) Партия считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.) и, если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4% от партии.